

SUSTONABLE SISUSTUSLEVY

Sustonablessa on 70 % kierrätysmateriaalia, josta vähintään 22 % kuluttajilta kerättyä PET-muovia ja loput 48 % kuluttajilta kerättyä lasia. 100 % kierrätettävä materiaali, ei sisällä vaarallisia kemikaaleja. Sustonablea voi käyttää esimerkiksi kylpyhuoneen seinäpaneelina, allastasona, välitilalevynä, työtasona tai pöytälevynä.

Sisustuslevyjen koko: 6 x 800 x 2600 mm 8 x 800 x 3250 mm 8 x 800 x 800 mm	Mosaiikkilaattojen koko: 6 x 300 x 300 mm 8 x 300 x 300 mm	Mosaiikkien koko laatoissa: Mosaic A: 2,3 x 2,3 cm Mosaic B: 4,7 x 4,7 cm Mosaic C: 2,3 x 30 cm
--	---	---

SUOSITELLUT TUOTTEET ASENNUKSEEN / MAPEI

Pohjustus

Kipsilevyt, betoni	Eco Prim T Plus. Sisätiloihin.
Kivi, vanha laatoitus, vedenkestävä vaneri	Eco Prim Grip Plus. Sisä- ja ulkotiloihin.

Levyjen kiinnitys

Pinta / Laasti	Elastorapid 2-komponenttinen sementtipohjainen kiinnitys- laasti (kuivumisaika "3h")	Ultralite S2 Flex 1-komponenttinen sementtipohjainen kiinnityslaasti ("24h")
Kipsilevy	x	x
Kuitukipsilevy	x	x
Vedenkestävävaneri	x	x
Betoni, kivi, vanhat laatat	x	x

Saumaus

Saamaaminen	Mapesil AC. Liuotinaineeton, etikkapohjainen, homesuojattu silikonitiivistysmassa. Värillinen/väritön.
Saumojen tasoitus ja viimeistely	Ultracare Smooth Silicone

TYÖKALUT

Leikkaus	Poraus
Timanttiterällä märkäkatkaisu esim: FLEX CS 60 WET timanttisaha vesisyötöllä Festool timanttisaha	Halkaisija 10 mm asti, timantti- tai volframikarbi- diporanterä. Halkaisija yli 10 mm, timanttipora.

rGlass+rPET+Feldspall

Tekninen tieto	Testimetodi	Yksikkö	Arvo
Näennäinen tiheys	EN 14617-1	g/cm ³	1.97
Veden imeytyminen	EN 14617-1	%	0.0852
Iskunkestävyys	EN 14617-9	Joule	3.80
Kovuus	EN 101	Mohs	4
Naarmunkestävyys	EN 438-2	Newton	1.0
Kuiva lämmönkestävyys	EN 12722	at 180 °C	4
Märkä lämmönkestävyys	EN 12721	at 180 °C	3